



INSO
7146

2nd Revision
2020

Identical of
ASTM C702:
2018

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۷۱۴۶
تجدیدنظر دوم
۱۳۹۹

سنگدانه – کاهش نمونه‌های سنگدانه تا
اندازه آزمون – آیین‌کار

**Aggregate – Reducing samples of
aggregate to testing size —
Code of practice**

ICS: 91.100.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave. South western corner of Vanak Sq. Tehran, Iran

P.O.Box:14155-6139, Tehran, IRAN

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: Standard @ isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

بهنام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶،^۱ وزارتخانه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهای ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۲، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۳ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۴ است و به عنوان تنها رابط^۵ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۶ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه-بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعل در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گران‌بها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization

2 - International Electro Technical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

**کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«سنگدانه - کاهش نمونه‌های سنگدانه تا اندازه آزمون - آیین کار»**

سمت و/یا محل اشتغال:

استاد دانشگاه شهید بهشتی

رئیس:

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)

دبیر:

شرکت نسل برتر مشاورین آبان کیفیت

ضرابی راد، راحله

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت آفتاب بتن شرق

ابوالحسنی، عباس

(کارشناسی مهندسی عمران)

هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

ارجمندزاده، رضا

(دکتری زمین‌شناسی)

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

برزگر، آرش

(کارشناسی مهندسی عمران)

شرکت سخت بتن بهین اترک

حسینی عزیز، رقیه

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

خالقیان، جواد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت آرون سپهر آفاق کام

روحانی، احسان

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

سامقانی، علی

(کارشناسی مهندسی عمران)

شرکت نسل برتر مشاورین آبان کیفیت

غلامیان، حسام

(کارشناسی شیمی)

شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی

غلامیان، هادی

(کارشناسی ارشد مدیریت تحول)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

فرجی، احمد رضا

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

سمت و/یا محل اشتغال:

کارشناس استاندارد

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

کمالی، منصوره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

شرکت خاک و سازه پارت آرما

گریوانی، محسن

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

ویراستار:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)

فهرست مندرجات

صفحة	عنوان
ح	پیش‌گفتار
ط	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ اهمیت و کاربرد
۲	۵ انتخاب روش
۳	۶ نمونهبرداری
۳	۷ روش الف- مقسم مکانیکی
۴	۸ روش اجرا
۵	روش ب- چهار قسمتی کردن
۵	۹ وسایل
۶	۱۰ روش اجرا
۷	روش پ- نمونهبرداری از توده بسیار کوچک (فقط سنگدانه ریز مرتبط)
۷	۱۱ وسایل
۱۲	۱۲ روش اجرا

پیش‌گفتار

استاندارد «سنگدانه - کاهش نمونه سنگدانه‌ها تا اندازه آزمون - آینکار» که نخستین بار در سال ۱۳۸۲ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط شرکت نسل برتر مشاورین آبان کیفیت بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هشتصد و نود و هشتاد و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مواد و مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها رائئه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنوجه قرار خواهد گرفت؛ بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۷۱۴۶: سال ۱۳۹۳ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

ASTM C702:2017, Standard Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size

سنگدانه- کاهش نمونه‌های سنگدانه تا اندازه آزمون- آینه کار

هشدار ۱- این استاندارد تمام موارد اینمی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی‌کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد اینمی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت‌های اجرایی آن را مشخص کند.

هشدار ۲- این استاندارد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای انجام یک یا چند عملیات ویژه را پیشنهاد می‌کند. بنابراین، نمی‌تواند جایگزین تجربه یا آموزش شده و به کارگیری آن باید با داوری حرفه‌ای همراه باشد. همه جنبه‌های این استاندارد نمی‌تواند در همه شرایط قابل کاربرد باشد، بلکه باید با توجه به جنبه‌های منحصر به فرد پروژه، به کار رود.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش برای کاهش نمونه‌های بزرگ سنگدانه تا اندازه مناسب برای آزمون است. این شیوه‌ها به منظور به حداقل رساندن تغییرات در مشخصات اندازه‌گیری شده بین نمونه‌های آزمون انتخاب شده و نمونه بزرگ هستند.^۱

یادآوری- اندازه الک توسط استاندارد ASTM E11 مشخص شده است. شناسه‌گذاری‌های جایگزین داخل پرانتر فقط جهت اطلاع بوده و استاندارد متفاوتی برای اندازه الک‌ها معرفی نمی‌شود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۹۱۴۸: سال ۱۳۸۶، سنگ دانه‌های بتن- واژه نامه با استفاده از استاندارد ASTM C128 و چند منبع دیگر تدوین شده است

2-2 ASTM C128, Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۰: سال ۱۳۹۶، سنگدانه- تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ریز- روش آزمون با استفاده از استاندارد ASTM C128: 2015 تدوین شده است.

۱- توضیحات تکمیلی در خصوص دامنه کاربرد این استاندارد، در بند اهمیت و کاربرد (به بند ۴ مراجعه شود) ارائه شده است.

2-3 ASTM D75, Practice for Sampling Aggregates

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۲۶۷: سال ۱۳۹۴، سنگدانه- نمونهبرداری از سنگدانه‌ها- آبین کار با استفاده از استاندارد 2014 ASTM D75 تدوین شده است.

2-1 ASTM E11, Specification for Woven Wire Test Cloth and Test Sieves

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ASTM C125 به کار می‌رود.

۴ اهمیت و کاربرد

۱-۴ برای تعیین ویژگی‌های سنگدانه، بخش‌های نماینده^۱ از مصالح تامین‌شده برای انجام آزمون، نیاز است. اگر سایر عوامل یکسان باشند، نمونه‌های بزرگ‌تر عموماً بیشتر به نماینده کل مصالح شbahت دارند. این استاندارد روش‌هایی را برای کاهش نمونه بزرگ میدانی^۲ یا تهیه شده در آزمایشگاه تا یک اندازه مناسب، برای انجام تعدادی از آزمون‌های توصیفی و کیفیت، ارائه داده است. عدم دقت در پیروی از روش‌های این استاندارد می‌تواند منجر به تهیه یک نمونه غیرناماینده برای استفاده در انجام آزمون بعدی شود. هریک از روش‌های آزمون برای تهیه حداقل مقدار مصالحی است که باید آزمون شود.

۲-۴ تحت شرایط خاص، کاهش اندازه نمونه بزرگ قبل از آزمون توصیه نمی‌شود. گاهی اوقات تفاوت‌های اساسی بین نمونه‌های آزمون انتخاب شده غیرقابل اجتناب است. برای مثال در مورد یک سنگدانه‌ای که دارای تعداد نسبتاً کمی ذرات بزرگ در نمونه است. قوانین احتمالات حکم می‌کند که این چند دانه کم‌مقدار ممکن است با مقادیر نابرابر در نمونه‌های آزمون کاهش یافته توزیع شوند. به طور مشابه، اگر نمونه آزمون برای برخی آلینده‌ها^۳ که فقط در درصدهای کم رخ می‌دهند آزمایش شود، باید در تفسیر نتایج نمونه آزمون کاهش داده در مقدار، احتیاط شود. احتمال گنجاندن^۴ یا حذف تنها یک یا دو ذره در نمونه آزمون انتخاب شده، ممکن است به‌طور موثری بر تفسیر خصوصیات نمونه اصلی تاثیر گذارد. در این موارد، توصیه می‌شود کل نمونه اصلی آزمون شود.

۵ انتخاب روش

۱-۵ سنگدانه ریز، مقدار نمونه‌های سنگدانه‌های ریزی که در شرایط اشباع یا سطح خشک هستند (به یادآوری مراجعه شود) را با استفاده از یک مقسم مکانیکی مطابق با روش الف، کاهش دهید. مقدار نمونه‌هایی

1- Representative

2- Field

3- Contaminants

4- Inclusion

که دارای رطوبت آزاد بر روی سطوح ذرات هستند را توسط چهار قسمتی کردن^۱ مطابق روش ب یا توسط یک توده^۲ بسیار کوچک همان‌طور که در روش پ توصیف شده، کم کنید.

یادآوری- روش تعیین شرایط اشباع با سطح خشک در استاندارد ASTM C128 توصیف شده است. به عنوان یک روش تقریباً سریع، اگر سنگدانه ریز هنگامی که با دست شکل داده می‌شود، شکل خود را حفظ کند می‌توان آن را مرطوب‌تر از حالت اشباع با سطح خشک در نظر گرفت.

۱-۱-۵ اگر استفاده از روش ب یا روش پ موردنظر باشد و نمونه بر روی سطوح ذرات رطوبت آزاد نداشته باشد، برای رسیدن به رطوبت آزاد بر روی سطوح ذرات، نمونه را مرطوب کنید، به‌طور کامل مخلوط نمایید و سپس مقدار نمونه را کاهش دهید.

۲-۱-۵ اگر استفاده از روش الف موردنظر باشد و نمونه دارای رطوبت آزاد بر روی سطوح ذرات باشد، کل نمونه را تا رسیدن به حداقل شرایط اشباع با سطح خشک در دماهایی که از دمای مشخص شده برای آزمون‌های موردنظر فراتر نرود، خشک کنید و سپس نمونه را کاهش دهید. همچنین، اگر نمونه مرطوب بسیار بزرگ باشد، با استفاده از مقسم مکانیکی که دارای چشم‌های $1\frac{1}{2}$ in (38mm) تقسیم اولیه را تا زمانی که وزن نمونه کمتر از 5kg نشود، انجام داده و نمونه را کاهش دهید. بخش به دست آمده را خشک کرده و آن را تا رسیدن به اندازه نمونه آزمون با استفاده از روش الف کاهش دهید.

۲-۵ سنگدانه‌های درشت و مخلوط سنگدانه‌های ریز و درشت، نمونه را با استفاده از یک مقسم مکانیکی طبق روش الف (روش ترجیحی) یا توسط چهار قسمتی کردن طبق روش ب کاهش دهید. توده بسیار کوچک روش پ برای سنگدانه‌های درشت یا مخلوط‌های سنگدانه ریز و درشت مجاز نیست.

۶ نمونه‌برداری

۱-۶ نمونه‌های سنگدانه میدانی را مطابق استاندارد ASTM D75 یا توسط هر یک از روش‌های آزمون که لازم است، برداشت کنید. هنگامی که آزمون‌ها فقط برای دانه‌بندی با الک موردنظر هستند، مقدار نمونه میدانی فهرست شده طبق استاندارد ASTM D75 معمولاً کافی است. هنگامی که آزمون‌های تكمیلی موردنظر هستند، کاربر باید تعیین کند که مقدار اولیه نمونه میدانی برای انجام کلیه آزمون‌های موردنظر کافی است یا خیر. روش‌های مشابه را برای کاهش نمونه‌ها در آزمایشگاه استفاده کنید.

روش الف - مقسم مکانیکی


۷ وسایل

۱-۷ مقسم نمونه، مقسم‌های نمونه باید دارای چشم‌هایی به تعداد زوج و به عرض مساوی باشد اما تعداد کل آن‌ها برای سنگدانه درشت نباید کمتر از ۸ چشم‌ه یا کمتر از ۱۲ برای سنگدانه ریز باشد به‌طوری که یک در میان در هر طرف مقسم تخلیه شوند. برای سنگدانه درشت و سنگدانه مخلوط حداقل عرض هر

1- Quartering
2- Stockpile


چشمeh باید حدود ۵٪ از بزرگترین ذره در نمونه‌ای که تقسیم می‌شود، بزرگ‌تر باشد (به یادآوری مراجعه شود). برای سنگدانه ریز خشک که کل نمونه از الک $9/5\text{mm}$ ($3/8\text{ in}$) می‌گذرد، باید از مقسمی با چشمeh‌هایی با عرض $12/5\text{mm}$ ($1/2\text{ in}$) تا 20 mm ($3/4\text{ in}$) استفاده شود. مقسم باید مجهز به حداقل دو مخزن^۱ باشد تا دو نیمه نمونه را پس از تقسیم در خود نگه دارد. همچنین باید به یک قیف یا یک تشتک^۲ لبه صاف که دارای عرضی برابر یا کمی کوچک‌تر از عرض کل قسمت چشمeh‌ها است، مجهز باشد تا توسط آن بتوان با یک سرعت کنترل شده چشمeh‌ها را خوارک داد. مقسم و قطعات دستگاه باید طوری طراحی شوند که نمونه به صورت روان، بدون مانع یا کم شدن از مصالح، جریان یابد (به شکل ۱ و شکل ۲ مراجعه شود).

یادآوری- مقسم‌های مکانیکی به طور معمول در اندازه‌های مناسب برای سنگدانه‌های درشت که اندازه بزرگ‌ترین ذره آن بیشتر از 50 mm نیست، در دسترس هستند.



شکل ۱- مقسم مکانیک بزرگ برای سنگدانه درشت

1-Receptacles
2-Pan



یادآوری- مقسم‌های نمونه کوچک برای سنگدانه ریز هستند که می‌توانند به عنوان نوع بسته یا نوع باز ساخته شوند. نوع بسته ترجیح داده می‌شود.

شکل ۲- مقسم‌های نمونه (تقسیم کننده‌ها^۱)

۸ روش اجرا

۱-۸ نمونه اصلی را در قیف یا تشتک بریزید و به طور یکنواخت آن را از یک لبه تا لبه دیگر پخش کنید، طوری که وقتی نمونه داخل چشم‌های وارد می‌شود، تقریباً مقادیر مساوی از آن در میان هر چشم‌ه جریان پیدا کند. نمونه را باید طوری بریزید که آزادانه از میان چشم‌های به داخل ظروف زیرین جریان پیدا کند. بخشی از نمونه موجود در یکی از ظروف را دوباره داخل مقسم بریزید. این کار را هر چندبار که لازم است به طور متناوب از هر طرف تکرار کنید تا نمونه به اندازه مشخص شده برای آزمون مورد نظر کاهش یابد. در صورت لزوم، بخشی از مصالح جمع شده در ظروف دیگر را برای کاهش مقدار سایر آزمون‌ها ذخیره کنید.

۹ روش ب- چهار قسمتی کردن^۲

۹ وسایل

۱-۹ وسایل باید شامل یک سرطاس^۳ لبه صاف، بیلچه یا ماله^۴؛ یک برس یا جاروی کوچک؛ و یک پارچه کتانی تقریباً ۲m در ۲,۵m باشد.

- 1- Riffles
- 2- Quartering
- 3- Scoop
- 4- Trowel

۱۰ روش اجرا

۱-۱۰ از هر یک از روش‌های شرح داده شده در زیربند ۱-۱-۱۰ یا زیربند ۲-۱-۱۰ یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید.

۱-۱-۱۰ نمونه اصلی را روی یک سطح سخت، تمیز و تخت قرار دهید که در آن جا مصالح هدر نرود و مواد خارجی به طور اتفاقی به آن اضافه نشود. با بیش از سه بار زیر و رو کردن کل نمونه، مصالح را مخلوط کنید. پس از آخرین زیر و رو کردن، توسط ریختن هر بیلچه پر بالای مصالح قبلی، کل نمونه را به شکل یک توده مخروطی درآورید. توده مخروطی را با یک بیلچه با وارد آوردن فشار به قله مخروط به دقت به ضخامت و قطر یکنواخت تخت کنید طوری که هر بخش یک چهارمی توده حاصل، حاوی مصالحی باشد که در ابتدا در آن بوده است. قطر باید حدود چهار تا هشت برابر ضخامت باشد. جرم تخت شده را با یک بیلچه یا ماله به چهار قسمت برابر تقسیم کنید و دو ربع مقابل هم از جمله همه مصالح ریز را کنار بگذارید و محلهای خالی شده را با برس تمیز کنید. به طور متوالی مصالح باقیمانده را مخلوط و چهار قسمتی کنید تا نمونه به مقدار مورد نظر کاهش یابد (به شکل ۳ مراجعه شود).



چهار قسمتی کردن بعد تخت کردن مخروط



مخلوط کردن به شکل مخروط جدید



ایجاد مخروط روی یک سطح سخت و تمیز



نگه داشتن دو بخش مقابل و خارج کردن دو بخش دیگر




نمونه تقسیم شده به چهار قسمت


شکل ۳- چهار قسمتی کردن روی یک سطح سخت، تمیز و تخت

۲-۱-۱۰ به عنوان جایگزین برای روش توصیف شده در زیربند ۱-۱-۱۰، وقتی سطح کف ناهموار است، نمونه میدانی را روی یک پارچه کتانی قرار دهید و با یک بیلچه مطابق با زیربند ۱-۱-۱۰ یا با بالا آوردن هر گوشه پارچه و ریختن نمونه به طرف گوشه مقابل و غلطاندن، مصالح را مخلوط کنید. توده را همان‌طور که در زیربند ۱-۱-۱۰ توصیف شده، تخت کنید. نمونه را همان‌طور که در زیربند ۱-۱-۱۰ توصیف شده، تقسیم کنید یا اگر سطح زیر پارچه ناهموار است، یک میله یا لوله را زیر پارچه و در زیر مرکز توده داخل کنید،


سپس دو طرف میله را بالا آورید تا نمونه به دو قسمت مساوی تقسیم شود. میله را طوری بردارید که یک چین پارچه بین بخش‌های تقسیم شده باقی بماند. میله را در زیر مرکز توده در زاویه عمود بر تقسیم اول داخل کنید و دوباره دو انتهای میله را بالا آورید تا نمونه به چهار بخش مساوی تقسیم شود. دو ربع مقابل را کنار بگذارید و دوباره دقت کنید که نرمه‌ها^۱ از روی پارچه تمیز شوند. به طور متوالی مصالح باقیمانده را مخلوط و چهار قسمتی کنید تا نمونه به مقدار موردنظر کاهش یابد (به شکل ۴ مراجعه شود).




چهار قسمتی کردن بعد از مخلوط کردن




ایجاد مخروط بعد از مخلوط کردن



مخلوط کردن با غلطاندن روی پارچه



نگه داشتن دو بخش مقابل و خارج کردن دو بخش دیگر



نمونه تقسیم شده به چهار قسمت

شکل ۴- چهار قسمتی کردن روی یک پارچه کتانی

روش پ- نمونه برداری از توده بسیار کوچک (فقط سنگدانه ریز مرتبط^۲)

۱۱ وسایل

۱-۱۱ وسایل باید شامل سرطاس لبه صاف، بیلچه یا ماله برای مخلوط کردن سنگدانه و یک وسیله^۳ کوچک نمونه برداری، یا بیلچه کوچک یا بیلچه برای نمونه برداری باشد.

1- Fines
2- Damp
3- Thief

۱۲ روش اجرا

۱-۱۲ نمونه اصلی سنگدانه ریز مرطوب را روی یک سطح سخت، تمیز و تخت قرار دهید که در آن جا مصالح هدر نرود و مواد خارجی به طور اتفاقی به آن اضافه نشود. با بیش از سه بار زیر و رو کردن کل نمونه، مصالح را مخلوط کنید. پس از آخرین زیر و رو کردن، توسط ریختن هر بیلچه پر بالای مصالح قبلی، کل نمونه را به شکل یک توده مخروطی درآورید. توده مخروطی را با یک بیلچه با وارد آوردن فشار به قله مخروط به دقت به ضخامت و قطر یکنواخت تخت کنید طوری که هر بخش یک چهارمی توده حاصل، حاوی مصالحی باشد که در ابتدا در آن بوده است. برای هر آزمون با استفاده از هریک از وسائل نمونه برداری توصیف شده در زیربند ۱-۱، یک نمونه با انتخاب حداقل ۵ جزء نمونه از مصالح در محل های اتفاقی از توده بسیار کوچک، به دست آورید.