



INSO
7782
2nd Revision
2020

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۷۷۸۲
تجدید نظر دوم
۱۳۹۹

بلوک‌های بتنی (سیمانی) غیرباربر
— ویژگی‌ها —

Nonloadbearing concrete blocks —
Specifications

ICS: 91.100.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸۰ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P.O.Box:14155-6139, Tehran, IRAN

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: Standard @ isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به رسانی و نشر استانداردهای ملی ایران را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«بلوک‌های بتنی (سیمانی) غیر باربر - ویژگی‌ها»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تدین، محسن

(دکتری مهندسی عمران)

دیپر:

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جعفرپور، فاطمه

(کارشناسی شیمی)

اعضاء: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

امید ظهیر، محمدرضا

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

شرکت آپتوس ایران

بزرگمهر، سعید

(دکتری مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پور خورشیدی، علیرضا

(دکتری مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

ترک قشقائی، سیمین

(کارشناسی شیمی)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

خلیلی جهرمی، کیان

(کارشناسی ارشد مهندسی سازه)

مجتمع پاکدشت بتن

رحمتی، علیرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

رئیس قاسمی، امیرمازیار

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

سمت و / یا محل اشتغال:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

عباسی رزگله، محمدحسین

(کارشناسی مهندسی مواد)

شرکت آرکس

عبدالحسینزاده، افшин

(کارشناسی مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فیروزیار، فهیمه

(کارشناسی شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران

محرری، حسن

(کارشناسی ارشد معماری - عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

محمدکاری، بهروز

(دکتری مهندسی عمران - فیزیک ساختمان)

شرکت لیکا

محمدی زیارانی، ماکان

(کارشناسی ارشد عمران)

شرکت لیکا

نعمتاللهی، رضا

(دکتری مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

وبسه، سهراب

(دکتری مهندسی معدن)

ویراستار:

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	و
هدف و دامنه کاربرد	۱
مراجع الزامی	۱
اصطلاحات، تعاریف و کوتاهنوشت‌ها	۲
رده‌بندی	۳
چگالی	۳
مقاومت فشاری	۳
شکل ظاهری متداول	۳
مواد تشکیل دهنده	۳
سنگدانه‌ها	۳
سایر مواد تشکیل دهنده	۴
آب	۴
الزامات فیزیکی	۴
مقاومت فشاری	۴
جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن	۵
بلوک‌های توپر	۵
ابعاد و رواداری‌ها	۵
انحراف از تخت بودن سطح دیواره جانبی	۵
چگالی	۶
رواداری چگالی بلوک‌های سیمانی غیرباربر	۶
جذب آب بلوک‌های سیمانی با کاربرد بیرونی	۶
رفتار در برابر آتش	۷
ویژگی ظاهری	۷
نمونه‌برداری و آزمون	۸
نشانه‌گذاری، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی	۸
پیوست الف (آگاهی دهنده) - خواص تکمیلی بلوک‌های سیمانی غیرباربر	۹
پیوست ب (آگاهی دهنده) - استفاده از قطعات بنایی و ملات بنایی	۱۱

پیش گفتار

استاندارد «بلوک‌های بتنی (سیمانی) غیرباربر - ویژگی‌ها» که نخستین بار در سال ۱۳۸۳ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در هشتاد و نهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فراورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادیکه برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۸۲ سال ۱۳۸۳ می‌شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

۱- استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۶-۲: سال ۱۳۹۷، ملات بنایی - قسمت ۲: ملات برای کارهای بنایی -

ویژگی‌ها

2- ASTM C129:2017, Standard Specification for Nonloadbearing Concrete Masonry Units

3- EN 771-3:2011, Specification for masonry units — Part 3: Aggregate concrete masonry units (dense and lightweight aggregates)

بلوک بتنی (سیمانی) غیرباربر - ویژگی‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های بلوک بتنی (سیمانی) غیرباربر سبک، نیمه سبک و معمولی (توپر و توخالی) است که از سیمان هیدرولیکی و در صورت لزوم افزودنی‌های مناسب، آب، سبکدانه و سنگدانه‌های معمولی (طبیعی، فرآوری شده یا ترکیبی از آن‌ها) ساخته می‌شود. این بلوک‌ها در ساخت اعضای غیرباربر ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در صورتی که بلوک‌های سیمانی در دیوارهای بیرونی غیرباربر مورد استفاده قرار گیرد باید به‌گونه مناسبی محافظت شود. در صورت استفاده از ملات‌های بنایی و اندودها به عنوان مصالح پوششی، باید الزامات ارائه شده در پیوست ب را رعایت شود.

این استاندارد بلوک‌های سیمانی تولید شده از سبکدانه‌ها (آلی و/یا غیرآلی) یا سنگدانه‌های معمولی یا ترکیبی از هر دو را در بر می‌گیرد.

اگر ویژگی‌های خاصی مانند رده‌بندی چگالی، بافت سطحی ظاهری یا چسبندگی، نما، رنگ، مقاومت در برابر آتش، عایق حرارتی، خواص آکوستیکی یا خواص دیگری موردنظر باشد، چنین ویژگی‌هایی باید به‌طور جداگانه توسط خریدار مشخص و توسط تولید کننده برآورده شود.

این استاندارد بلوک‌های هوادار اتوکلاو شده و نشده را در برنمی‌گیرد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزیی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM C33, Specification for Concrete Aggregates

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲: سال ۱۳۹۴، سنگدانه‌های بتون-ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ASTM C 33/C 33M: 2013 تدوین شده است.

2-2 ASTM C90, Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱: سال ۱۳۹۹، مصالح ساختمانی - بلوک سیمانی باربر-ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ASTM C90:2013 تدوین شده است.

2-3 ASTM C140, Test Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and Related Units

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۷۰-۲: سال ۱۳۹۹، بلوک سیمانی توخالی - قسمت ۲: روش‌های آزمون، با استفاده از استاندارد ASTM C140:2001a، تدوین شده است.

2-4 ASTM C150, Specification for Portland Cement

2-5 ASTM C207, Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۵: سال ۱۳۹۲، آهک هیدراته برای مصارف بنایی - ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ASTM C207: 2011، تدوین شده است.

2-6 ASTM C331, Specification for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۵۷: سال ۱۳۹۵، سیکدانه برای بلوک‌های بنایی بتنی - ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ASTM C331: 2014، تدوین شده است.

2-7 ASTM C426, Test Method for Linear Drying Shrinkage of Concrete Masonry Units

2-8 ASTM C595, Specification for Blended Hydraulic Cements

2-9 ASTM C618, Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

2-10 ASTM C989, Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars

2-11 ASTM C1072, Standard Test Methods for Measurement of Masonry Flexural Bond Strength

2-12 ASTM C1157, Performance Specification for Hydraulic Cement

2-13 ASTM C1232, Terminology of Masonry

2-14 DIN 18152-100:2005, Lightweight Concrete Solid Bricks and Blocks

2-15 EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

یادآوری - استاندارد ملی ایران ۱۳۹۵-۸۲۹۹: سال ۱۳۹۵، فرآورده‌ها و اجزای ساختمانی - قسمت ۱: طبقه بندی واکنش در برابر آتش، با استفاده از استاندارد EN 13501-1:2007+A1:2009، تدوین شده است.

2-16 ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of water vapour transmission properties — Cup method

2-17 ASTM C94, Standard Specification for Ready-Mixed Concrete

یادآوری - استاندارد ملی ایران ۶۰۴۴: سال ۱۳۹۷، بتن آماده - ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ASTM C94:2017a، تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ASTM C1232 به کار می‌روند.

۴ رده‌بندی

بلوک‌های سیمانی غیرباربر براساس مقاومت فشاری و چگالی به شرح زیر رده‌بندی می‌شوند.

۱-۴ مقاومت فشاری

بلوک‌های سیمانی غیرباربر براساس مقاومت فشاری دارای پنج رده به شرح جدول ۱ است.

۲-۴ چگالی

چگالی بلوک‌های سیمانی غیرباربر، دارای هشت رده چگالی به شرح جدول ۲ است.

۵ شکل ظاهری متداول

بلوک‌های سیمانی غیرباربر (سبک و معمولی) را می‌توان به شکل مکعب مستطیل یا اشکال ویژه هندسی تولید کرد. سطح نمای بلوک‌ها می‌تواند صاف یا نقش‌دار باشد. سطوح جانبی این بلوک‌ها (سطح غیر نما) می‌تواند دارای کاموزبانه یا دو طرف مادگی باشد.

شكل سطوح جانبی باید به گونه‌ای باشد که اجرای درز قائم ملات به راحتی انجام شود.

۶ مواد تشکیل دهنده

۶-۱ مواد چسباننده - باید مطابق ویژگی‌های کاربردی زیر باشد:

۶-۱-۱ سیمان پرتلند - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C150؛

۶-۱-۲ سیمان‌های هیدرولیکی آمیخته - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C595؛

۶-۱-۳ سیمان هیدرولیکی - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C1157؛

۶-۱-۴ آهک هیدراته، نوع S - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C207؛

۶-۱-۵ سرباره کوره بلند آهن‌گذاری - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C989؛ و

۶-۱-۶ پوزولان‌ها - مطابق ویژگی استاندارد ASTM C618.

۶-۲ سنگدانه‌ها

سنگدانه‌ها باید مطابق ویژگی‌های ارائه شده در استاندارد مربوط باشد، به استثنای این‌که الزامات دانه‌بندی در آن‌ها اعمال نمی‌شود. به هر حال حداکثر اندازه اسمی سنگدانه نباید بیش از یک چهارم حداقل ضخامت جداره بلوک باشد.

۶-۲-۱ سنگدانه‌های معمولی

مطابق ویژگی استاندارد ASTM C33

۶-۲-۲ سنگدانه‌های سبک (سبکدانه‌ها)

برای ساخت بلوک‌های سیمانی سبک، سبکدانه‌هایی مانند پوکه معدنی، رس منبسط شده یا مخلوطی از هر دو و یا هر نوع سبکدانه پایه معدنی یا سبکدانه‌ای که بلوک‌های ساخته شده با آن بتواند الزامات این استاندارد را برآورده سازد، قابل استفاده است. سبکدانه‌های پایه معدنی باید مطابق ویژگی استاندارد ASTM C331 باشد. ویژگی‌های سبکدانه‌های آلی براساس استانداردهای معتبر جهانی باشد.

تولیدکننده باید نوع یا انواع سبکدانه مورد استفاده در بلوک‌های سیمانی سبک خود را اظهار کند.

۶-۳ سایر مواد تشکیل دهنده

مواد هواساز، رنگدانه‌ها، مواد دافع آب، سیلیس ریز آسیاب شده و مواد تشکیل دهنده دیگر، پیش از استفاده در بلوک‌های سیمانی باید مناسب بودن آن‌ها مورد تایید قرار گیرد. همچنین این مواد باید مطابق با استانداردهای مربوط باشند و زیان‌اور نبودن آن‌ها برای دوام بلوک‌های سیمانی، یا هر ماده دیگری که به طور معمول در ساخت و ساز بنایی به کار می‌رود، از طریق آزمون یا تجربه نشان داده شود.

۶-۴ آب

آبی که در ساخت بلوک‌های سیمانی غیرباربر (سبک و معمولی) مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مطابق با الزامات استاندارد ASTM C94 باشد.

۷ الزامات فیزیکی

۷-۱ مقاومت فشاری

در زمان تحويل به خریدار، بلوک‌های سیمانی غیرباربر باید براساس رده مقاومت فشاری مطابق الزامات ارائه شده در جدول ۱ باشد.

یادآوری - مقاومت فشاری بلوک‌های سیمانی غیرباربر (سبک و معمولی) براساس سطح خالص بلوک اندازه‌گیری می‌شود.

جدول ۱- الزامات مقاومت فشاری بلوک‌های سیمانی غیرباربر

ردۀ مقاومت فشاری ^a	حداقل مقاومت فشاری براساس سطح خالص بلوک MPa	میانگین نتایج سه آزمونه منفرد
CS _{۲/۵}	۳	۲,۵
CS _۳	۴	۳
CS _۴	۵	۴
CS _۵	۶	۵
CS _۶	۷,۵	۶
CS _۷	۹	۷

^a: برای چگالی بالاتر از 1700 kg/m^3 باید حداقل ردۀ مقاومتی CS_۴ باشد (به جدول ۲ مراجعه شود).

۲-۷ جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن

در زمان تحويل به خریدار، میزان جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن بلوک‌های سیمانی غیرباربر (محصول نهایی) که مطابق استاندارد ASTM C425 اندازه‌گیری می‌شود، باید حداقل شصت و پنج هزارم (۰,۰۶۵) درصد باشد.

۳-۷ بلوک‌های توپر

سطح مقطع خالص بلوک‌های توپر در هر سطح موازی با سطح باربر، نباید کمتر از ۷۵ درصد سطح مقطع ناخالص اندازه‌گیری شده در همان سطح باشد.

۴-۷ ابعاد و رواداری‌ها

حداقل ضخامت دیواره جانبی بلوک‌های سیمانی توخالی باید ۱۵ میلی‌متر باشد. خریدار می‌تواند اسمی بلوک‌های سیمانی با ابعاد موردنظر خود را سفارش دهد. براساس اندازه اسمی اظهار شده از سوی تولیدکننده، حداقل مجاز رواداری‌های ابعاد واقعی از ابعاد اسمی به شرح زیر است:

- برای طول و عرض، حداقل $3 \pm 0,5$ میلی‌متر.
- برای ارتفاع، حداقل $4 \pm 0,5$ میلی‌متر.

یادآوری - در مورد بازرگانی محموله به بند ۱-۸ مراجعه شود.

۵-۷ انحراف از تخت بودن سطح دیواره جانبی

حداقل انحراف از تخت بودن دیواره جانبی بلوک‌های سیمانی غیرباربر (به استثنای بلوک‌های دارای نقش‌های تزئینی) باید $3 \pm 0,5$ میلی‌متر باشد.

۶-۷ چگالی

میانگین چگالی سه بلوک سیمانی غیرباربر که براساس استاندارد ASTM C140 اندازه‌گیری می‌شود، باید مطابق با الزامات جدول ۲ باشد.

تولیدکننده باید رده چگالی بلوک سیمانی غیرباربر تولیدی خود را اظهار کند.

جدول ۲ - ردهبندی چگالی بلوک‌های سیمانی غیرباربر

میانگین چگالی واقعی سه عدد بلوک سیمانی خشک شده در گرمخانه kg/m^3	ردهبندی چگالی بلوک‌های سیمانی غیرباربر	
۷۰۰ - ۵۰۰	فوق العاده سبک	D1
۹۰۰ - ۷۰۰	خیلی سبک	D2
۱۱۰۰ - ۹۰۰		D3
۱۳۰۰ - ۱۱۰۰		D4
۱۵۰۰ - ۱۳۰۰	سبک	D5
۱۷۰۰ - ۱۵۰۰		D6
۲۰۰۰ - ۱۷۰۰	نیمه سبک	D7
۲۰۰۰ یا بیشتر	معمولی	D8

۶-۸ رواداری چگالی بلوک‌های سیمانی غیرباربر

چگالی خشک آزمونه منفرد بلوک سیمانی غیرباربر مورد آزمون که مطابق استاندارد ASTM C140 اندازه‌گیری می‌شود، نباید نسبت به مقادیر میانگین آن‌ها بیش از $10 \pm$ درصد اختلاف داشته باشد.

۷-۷ جذب آب

جذب آب بلوک‌های سیمانی غیرباربر که در معرض رطوبت قرار دارند باید مطابق با الزامات ارائه شده در جدول ۳ باشد. جذب آب بلوک‌های سیمانی غیرباربر براساس استاندارد ASTM C140 اندازه‌گیری می‌شود.

جدول ۳ - جذب آب بلوک‌های سیمانی غیرباربر در معرض رطوبت

بلوک‌های منفرد	حداکثر جذب آب حجمی (میانگین سه آزمونه) kg/m^3	نوع بلوک براساس رده چگالی
۳۲۰	۲۹۰	D6 تا D1
۲۷۰	۲۴۰	D7
۲۴۰	۲۱۰	D8

خشک کردن بلوک‌های سیمانی سبک که در ساخت آن‌ها از سبک‌دانه آلی استفاده شده است باید در گرم‌خانه بهمدت ۷۲ ساعت در دمای حداکثر ۶۰ درجه سلسیوس انجام شود، به‌گونه‌ای که به وزن ثابت بررسد.

یادآوری- وزن خشک آزمونه هنگامی ثابت شده در نظر کرفته می‌شود که تفاوت دو توزین متوالی در فاصله زمانی دو ساعت بیش از ۰/۲ درصد وزن آزمونه نباشد.

۸-۷ رفتار در برابر آتش

تولیدکننده باید طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش را مطابق استاندارد ۱۳۵۰۱-۱ EN، در نشانه‌گذاری اظهار کند.

یادآوری- بلوک‌های دارای مواد آلی $1/0 \leq$ درصد وزنی یا حجمی (هر کدام که بیشتر است) که به طور یکنواخت پخش شده است، بدون آزمون در دسته A1 (بدون مشارکت در آتش) طبقه‌بندی می‌شوند.

چنانچه بلوک‌ها دارای مواد آلی بیشتر از یک درصد وزنی یا حجمی (هر کدام که بیشتر است) باشند که به طور یکنواخت پخش شده است، باید مطابق استاندارد ۱۳۵۰۱-۱ EN، مورد آزمون قرار گیرند و طبقه مناسب واکنش در برابر آتش آن‌ها اظهار شود.

اطلاعات مربوط به طبقه واکنش در برابر آتش مصالح عایق کاری حرارتی تکمیلی مورد استفاده در محصول نهایی، باید توسط تامین‌کننده این نوع مصالح براساس یک استاندارد معتر اظهار شود.

۸ ویژگی ظاهری

۱-۸ در هیچ محموله‌ای نباید بیش از ۵ درصد بلوک‌ها دارای شرایط ذکر شده در زیربندهای ۱-۱-۸ تا ۱-۱-۸ باشد:

۱-۱-۸ بلوک‌هایی که ابعاد آنها الزامات زیربند ۴-۷ را برآورده نمی‌کند؛

۲-۱-۸ بلوک‌هایی که در سطح یا سطوح تمام شده آن‌ها کندگی‌های بزرگتر از ۲۵ میلی‌متر در هر بعد وجود دارد؛

یادآوری- رعایت این زیربند برای بلوک‌هایی با ظاهر یا پرداخت ویژه نظیر نمای بادر و طرح دار ضروری نیست.

۳-۱-۸ بلوک‌هایی که در سطح یا سطوح تمام شده آن‌ها در هر بعد ترک‌هایی با عرض بیش از ۰/۵ میلی‌متر و با طول بیشتر از ۲۵ درصد ارتفاع اسمی بلوک باشد؛

۴-۱-۸ بلوک‌های شکسته؛

۵-۱-۸ بلوک‌هایی با لب‌پریدگی، ترک، یا هرگونه عیوب دیگری روی سطح یا سطوحی از بلوک که حداقل از فاصله ۶ متر در نور یکنواخت نمایان است.

۲-۸ رنگ و نقش نمای بلوک‌ها، با توافق بین خریدار و تولیدکننده مشخص می‌شود و در این استاندارد برای آن الزامی در نظر گرفته نشده است.

۹ نمونهبرداری و آزمون

۱-۹ جهت بازررسی و نمونهبرداری از بلوک‌ها در محل تولید و انبار آماده تحویل، باید تسهیلات مناسب فراهم شود.

۲-۹ بلوک‌ها را مطابق روش‌های آزمون استاندارد ASTM C140 نمونهبرداری و مورد آزمون قرار دهید.

۱۰ نشانه‌گذاری، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی

روی مجموعه یک محموله (مانند بسته بندی روی پالت) و یا روی بارنامه کالا اطلاعات زیربندهای ۱۰-۱ تا ۱۰-۹ باید حک یا چاپ شده باشد. در صورت حمل بلوک‌ها به صورت فله‌ای باید بر روی سه درصد آن‌ها نام تولیدکننده نوشته شود:

۱-۱۰ ارجاع به این استاندارد ملی ایران؛

۲-۱۰ درج علامت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد؛

۳-۱۰ نام، نام تجاری یا سایر مشخصات تولیدکننده بلوک سیمانی سبک غیر باربر و یا بلوک سیمانی معمولی غیر باربر؛

۴-۱۰ رده چگالی؛

۵-۱۰ رده واکنش در برابر آتش؛

۶-۱۰ رده مقاومت فشاری؛

۷-۱۰ ابعاد اسمی؛

۸-۱۰ تاریخ تولید؛ و

۹-۱۰ درج عبارت «بلوک سیمانی غیرباربر».

پیوست الف

(الزامی)

خواص تکمیلی بلوک‌های سیمانی غیرباربر

الف-۱ مقاومت در برابر یخ‌زدن و آب شدن

هنگامی که استفاده از بلوک‌ها در رویارویی با شرایط بیرونی قرار دارد، تولیدکننده باید مقاومت در برابر یخ‌زدن/آب شدن آن‌ها را تا درسترس بودن یک استاندارد مناسب (مانند ASTM C1262)، با ارجاع به مقررات معتبر در محل استفاده، ارزیابی و اظهار کند.

یادآوری ۱- هنگامی که استفاده از فراورده ایجاد می‌کند تا حفاظت کاملی در برابر نفوذ آب فراهم شود (مانند یک لایه مناسب انود، روکش، جدار داخلی یک دیوار دوجداره، دیوارهای داخلی)، ارجاع به مقاومت در برابر یخ‌زدن/آب شدن الزامی نیست.

ملات یا انود پوششی مورد استفاده باید مطابق الزامات ارائه شده در پیوست ب، باشد.

الف-۲ جذب آب مویینه

بلوک‌های سیمانی غیرباربر مورد استفاده در اجزای بیرونی که درعرض عوامل جوی قرار دارد، تولیدکننده باید حداقل ضریب جذب آب ناشی از عمل مویینگی مربوط به دیواره جانبی بلوک را اظهار کند. پس از انجام آزمون مطابق استاندارد EN 772-11، برای زمان غوطه‌وری (10 ± 0.2) دقیقه، نتایج نباید بیشتر از مقدار اظهار شده باشد.

الف-۳ نفوذپذیری بخار آب

بلوک‌های سیمانی غیرباربر مورد استفاده در اجزای بیرونی که درعرض عوامل جوی قرار دارد، تولیدکننده باید اطلاعاتی را در زمینه ضریب نفوذپذیری بخار آب از طریق مقادیر جدول‌بندی شده در استاندارد EN 1745 فراهم کند، یا این مقادیر باید براساس استاندارد ISO 12572 اندازه‌گیری شود.

الف-۴ مقاومت در برابر نفوذ آب

دیوارهای پیرامونی اغلب درعرض نفوذ آب از طریق یک یا چند منبع قرار دارند. برای مثال دیوارهای زیرزمین ممکن است درعرض آب ناشی از خاک اشباع قرار گیرند. دیوارهای پیرامونی روی سطح زمین معمولاً درعرض کجباران هستند. برای جلوگیری از نفوذ آب، جزئیات اجرایی، روش ساخت، آب‌چکان^۱ و زهکشی مناسب باید تامین شود. اقدامات مناسب برای مقاومت در برابر نفوذ آب در دیوار باید انجام شود.

الف - ۵ خواص حرارتی

بنا به درخواست خریدار، تولید کننده باید خواص حرارتی بلوک‌های سیمانی غیرباربر تولیدی خود را اظهار کند و در این خصوص مسئولیت به عهده تولید کننده خواهد بود.

الف - ۶ مقاومت چسبندگی خمثی

تولید کننده می‌تواند مقاومت چسبندگی خمثی بلوک را براساس محل استفاده و نوع کاربرد اظهار کند. در این اظهار باید مقاومت خمثی بلوک یا در سطح شکست عمود بر درزهای بستر یا در سطح شکست موازی با درزهای بستر یا هردو، ارائه شود و در صورت لزوم همراه با ملات و ویژگی بلوک که برای آن‌ها اظهار الزامی است، براساس استاندارد ASTM C1072، مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نباید کمتر از مقدار اظهار شده باشد.

پیوست ب

(الزامی)

استفاده از قطعات بنایی و ملات بنایی^۱

در صورتی که بلوک‌های سیمانی در دیوارهای بیرونی غیرباربر مورد استفاده قرار گیرد باید به‌گونه مناسبی محافظت شود. استفاده از ملات‌های بنایی یا اندود به‌عنوان مصالح پوششی باید الزامات ارائه شده در این پیوست را برآورده سازد.

در این پیوست استفاده از انواع ملات بنایی برای خواصی مانند پایداری در برابر یخ‌بندان و میزان نمک‌های محلول در شرایط شدید، مشتمل بر درجه رویارویی و خطر اشباع مشخص شده است.

پیش از انتخاب ملات، درجه رویاروئی با موارد یاد شده باید در نظر گرفته شود. این مورد شامل حفاظت در برابر شرایط اشیاعی نیز می‌شود.

سه شرایط محیطی «شدید»، «معتدل» و «غیرفعال» برای نشان دادن درجه خطر رویاروئی مصالح بنایی در محیط آب، با چرخه‌های زیاد یخ‌زدن و آب‌شدن ناشی از شرایط آب و هوای محلی و یا نحوه طراحی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.

عواملی که در ارزیابی شرایط محیطی دخالت دارند، شامل شرایط دمائی و رطوبتی و وجود هرگونه مواد مهاجم است. در ارزیابی لازم است تجارت محلی یا سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیر پوشش‌دهنده‌های سطحی احتمالی (مانند رنگ) باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مثال‌های ارائه شده در زیر، فقط باید در موارد ذکر شده در «ب-۱»، «ب-۲» و «ب-۳» این پیوست در نظر گرفته شود.

ب-۱ ساختمان‌های در معرض شرایط شدید

برای مصالح یا اجزای بنایی که در معرض شرایط شدید هستند، مثال‌های زیر ارائه شده است:

- مصالح بنایی نزدیک به سطح خارجی زمین (دو جهت بالا و پائین) که در آنها خطر زیاد اشباع در اثر یخ‌زدگی وجود دارد.

- جان‌پناه اندود نشده که در آنها خطر زیاد اشباع در اثر یخ‌زدگی وجود دارد و به طور مثال، جان‌پناه‌هایی که روی آن‌ها سرپوش تعییه نشده است.

^۱ این پیوست برگرفته از استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۶-۲ است.

- دودکش‌های اندود نشده که در آن‌ها خطر زیاد اشباع در اثر یخ‌زدگی وجود دارد.
- سرپوش‌ها و قرنیز کف در مناطقی که شرایط یخ‌زدگی ممکن است رخ دهد.
- دیوارهای آزاد محوطه که در آن‌ها خطر زیاد اشباع در اثر یخ‌زدگی وجود دارد، برای مثال چنان‌چه دیوار بدون سرپوش مناسب باشد.
- دیوارهای حائل که در آن‌ها خطر زیاد اشباع در اثر یخ‌زدگی وجود دارد، برای مثال دیوارهایی که بدون سرپوش مناسب بوده یا سطح آن‌ها با مواد آب‌بندکننده پوشش داده نشده است.

ب-۲ ساختمان‌های در معرض شرایط معتدل

روش‌های مناسب جلوگیری از اشباع مصالح بنایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

- حفاظت بالای دیوار با استفاده از سقف با پیشامدگی یا سرپوش؛
- تجهیز کف پنجره به آب‌چکان؛
- استفاده از لایه‌های ضد رطوبت در پی و بالای دیوار.

ب-۳ ساختمان‌های در معرض شرایط غیرفعال

در رابطه با مصالح و اجزای بنایی که در معرض شرایط غیرفعال قرار دارند، مثال‌های زیر ارائه شده است:

- با توجه به شرایط آب و هوایی، حفاظت مناسب مصالح بنایی در دیوارهای بیرونی انجام شود. برخی از تجارب محلی نشان می‌دهد که حفاظت از طریق پوشش با لایه ضخیم اندود مفید است.